

advantra PHC 9256

Sıcak Eriyik Yapışkan

KULLANIM

advantra™ **PHC 9256** tepsi dikimi, kasa ve karton kaplama ile yapışması zor yüzeye sahip, katlanan kutuların kapatılması için geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

advantra™ **PHC 9256** ayrıca içecek sanayinde işleminden geçirilmiş veya lake paketlenen kamış uygulamalarında ve sıcak doldurma işlemlerinde kullanılmaktadır.

- şeffaf ve çok az kokulu
- mükemmel ısı kararlılığı
- yapışması zor yüzeylerin çoğuna yapışır
- temiz kesim ve kesin konumlama sağlar
- sicimleşme, "büküm" olmaz
- birleşme yerinde mükemmel ısı dayanımı (örn. maks. + 85 °C)

NOTLAR

Yeni hammadde tabanına sahip bu sıcak eriyiğin yoğunluğu normalden düşüktür
sıcak eriyikler EVA tabanlıdır, bunun anlamı minimum uygulama miktarı ile iyi yapışma sağlanabilmektedir.
Yapışkan düşük yoğunluğa sahip olduğundan dolayı, geleneksel sıcak eriyiklerle karıştırılamaz.
Eğer önceden başka yapışkanlar kullanılmışsa, yapışkan ekipmanı dikkatlice temizlenmelidir.

TİPİK DEĞERLER

Renk	Beyaz	
Film	sert, elastik, kuru	
Viskozite	Brookfield; Sp 27;	ASTM D 3236-88
	yaklaşık 1600 mPa*s	(150 °C)
	yaklaşık 800 mPa*s	(175 °C)
Yumuşama noktası	yaklaşık 110 °C	R&B - ASTM E28-99
Yoğunluk	yaklaşık 0,92 g/cm ³	(25 °C)
Açılma süresi	Kısa	
Kuruma süresi	kısa-orta	
Onaylar	talep üzerine verilir	

TESLİMAT BİÇİMİ

Masterbar, yastıklar, cevherler

RAF ÖMRÜ

Orijinal kapalı ambalajında, güneş ışığı, toz, nem ve yüksek sıcaklıklara karşı 12 aya kadar korunur.

ÇALIŞMA TALİMATLARI

Uygulama sıcaklığı 150 °C - 190 °C arasında olmalıdır.
Parmak sistemi ile uygulayın (Dauber); çark, disk sistemleri; nozul

SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİKLERİ

bkz. güvenlik verileri sayfası veya etiketi

ÖNEMLİ: Sunulan bilgiler, özellikler, prosedürler ve tavsiyeler ("bilgiler") deneyimlerimize dayanmaktadır ve bu bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır. Bilginin doğru veya eksiksiz olduğuna ya da ürün kullanımının kayıpları ya da hasarları önleyeceğine veya istenen sonuçları vereceğine dair hiçbir beyan ya da garantide bulunulmamaktadır. Herhangi bir ürünün, kullanım amacına uygunluğunu test etmek ve belirlemek yalnızca satın alan kişinin sorumluluğundadır. Malzemeler ya da koşullar herhangi bir şekilde değiştiğinde, testler tekrarlanmalıdır. Hiçbir çalışan, distribütör veya acentenin bu bilgileri değiştirme ya da performans garantisi sunma hakkı yoktur.

KULLANICIYA NOT: Ürünü sipariş ederek/teslim alarak ilgili bölgede geçerli olan **H.B. Fuller Genel Satış Şartlarını ve Koşullarını** kabul ediyorsunuz. Bu şartları ve koşulları almadıysanız, lütfen bir kopyasını isteyin. İşbu Şartlar ve Koşullar, özel bir amaca uygunluğa ilişkin garanti feraatları dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımni garantiler/feraatlarını ve sorumluluk kısıtlamalarını içermektedir. Diğer tüm şartlar reddedilmektedir. Her durumda, **H.B. Fuller** in sözleşme, (ihmal dahil olmak üzere) haksız fiil, yasal yükümlülük ihlali, yanlış ifade, kesin sorumluluk ya da başka hallerden kaynaklanan talep veya talepler dizisiyle ilgili **tüm sorumluluğu, etkilenen ürünlerin değiştirilmesi ya da etkilenen ürünlerinin satış bedelinin geri ödenmesi ile sınırlandırılmıştır.** H.B. Fuller, ürün tedarikinden kaynaklanan ya da ürün tedarikine bağlı olarak ortaya çıkan **kâr kaybı, kazanç kaybı, sözleşme iptali, iş kaybı, itibar kaybı ya da dolaylı veya arazi zararlardan sorumlu olmayacaktır.**

Şartlardaki hiçbir hüküm, H.B. Fuller'in yolsuzluk, ağır ihmal ya da ihmalden veya herhangi biri zorunlu şartın ihlalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma sorumluluğunu muaf tutmayacak ya da kısıtlamayacaktır.

H.B. FULLER – AVRUPA

H.B. Fuller Austria GesmbH

Telefon: (43) 7242 409 0
Fax: (43) 7242 47296

H.B. Fuller España S.A.

Telefon: 800 099 493
Fax: 00800 8882 8882

H.B. Fuller France SAS

Telefon: 0800-917537
Fax: 00800- 8882 8882

H.B. Fuller Benelux B. V.

Telefon: (B)0800 49 740/(NL)0800 020 3433
Fax: 00800 8882 8882

H.B. Fuller Deutschland GmbH, Lbg

Telefon: (49) 4131 705 - 0
Fax: (49) 4131 705 - 227

H.B. Fuller U.K. LTD

Telefon: 00800 38553711
Fax: 00800 8882 8882

H.B. Fuller Italia S.r.l.

Telefon: 0800 985 778
Fax: 0800 8882 8882

H.B. Fuller Deutschland Sp. z o.o.

Telefon: (48) 22 82 22 719
Fax: (48) 22 668 54 65

H.B. Fuller Sverige AB

Telefon: (46) 31 49 66 40
Fax: (46) 31 49 13 26

H.B. Fuller Europe GmbH

Telefon: (41) 44 315 77 00
Fax: (41) 44 312 66 34

H.B. Fuller Deutschland GmbH, Ni

Telefon: (49) 5021 88 – 0
Fax: (49) 5021 88 – 224

H.B. Fuller Portugal S.A.

Telefon: (351) 229 288 200
Fax: (351) 229 288 290