



RAKOLL TE 5724

H.B.Fuller tarafından üretilen ve uygun çalışma şartları ile üniversal bir kenar bantlama hot melt tutkalı

Özellikler

RAKOLL Schmelzkleber Rakoll TE 5724 kenar bantlama makinalarında kullanılan, çok iyi çalışma, erime ve akış özelliklerine sahip EVA bazlı ,dolgusuz ve şeffaf bir sentetik reçine tutkalıdır. İpliklenme yapmadan temiz bir şekilde çalışılabilir.

Çok iyi adhesion özelliği gösterdiğinden dolayı çok güvenli bir çalışma sunar. RAKOLL TE 5724 ticari ve endüstri pazarında kalitesi ile kanıtlanmış ve kabul görmüş bir üründür.

Uygulamalar

RAKOLL TE 5724 hot melt tutkal kullanımına uygun her türlü kenar bantlama materyalleri için kullanılabilir. Bununla birlikte tüm müşterilerimize kendi uygulamalarındaki son şeklini görebilmeleri için öncelikle test etmelerini öneririz.

Teknik veriler

Renk : Açık Bej
Viskozite : yaklaşık 50.000 mPa.s204°C İPRO 00 04
ASTM D 3226 (Brookfield HB; 204 °C)
Yumuşama noktası: yaklaşık 106°C(ring and ball, İPRO 00 02 ASTM E 28)

Kullanım Talimatları

Makinenizin ayarlarını üreticinin verdiği talimatlara uygun olarak yapınız.

RAKOLL TE 5724 standart prosedürde uygulanır. Tecrübelerimize göre aşağıda belirtilen koşullarda iyi sonuçlar alınır:

Çevre ve malzeme sıcaklıkları 18 – 20 °C

Ahşap nemlilik miktarı 8 – 10 %

Tutkal uygulama sıcaklığı 180 – 200 °C

Besleme hızı : en az 15 m/dak

Tutkal yayılımı: 120 - 250 g/m²

Tutkalın uygulanan yüzeyi tam olarak kaplaması için tutkalın çabuk soğumaması ve yeterli akışkanlığını koruması gerekir. Bu nedenle sıcaklık ve hız ayarlarının uygun olarak yapılması gerekir.

Malzemeler

Kenar bant malzemeleri çok değişik yapışma özellikleri gösterir. Bu nedenle uygun tutkalın seçilebilmesi için doğru bir şekilde test yapılmalıdır.

Isı direnci

RAKOLL TE 5724 'ün ısı direnci soğuk veya normal iklimlerde kullanılan ev mobilyasının tüm standartlarını karşılayacak seviyededir.

Isı direnci Rakoll test metodu olan artan sıcaklıklar ile yaklaşık olarak 82 °C'dir.

Temizleme

Belirli aralıklarla erime potası temizlenmelidir.

Depolama

RAKOLL TE 5724 oda sıcaklığında depolanmalıdır. Ürün uygun ortamda muhafaza edildiği takdirde 12 ay boyunca özelliğini kaybetmeden kullanılabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Erime sırasında buharlaşma oluşabilir ve bu buharlaşma solunum sistemini rahatsız edebilir. Bu ihtimali ekstraksiyon sistemiyle ortadan kaldırabilirsiniz.



H.B.Fuller GmbH